

KFアテイン株式会社 www.attain-oosamapeint.com/

お問い合わせ先 **022-253-6244**

●本社兼研究所
〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通2-2 宮城県産業技術総合センター内
●営業所
〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4丁目7-1 齋喜卸ビル110号
TEL.022-253-6244 FAX 022-253-6245

〈問い合わせ先〉

塗料添加剤カタログ
KFAT190228
2019年2月28日現在



KF ATTAIN
With Your Vision

除雪重機・排雪車用塗料「雪王」
錆止め塗料「鉄王」
屋根用塗料「陸王」
除雪重機・排雪車用塗料「雪王スプレー」
屋根用塗料添加剤「陸王」
船底用塗料添加剤「海王」

塗料&添加剤 CATALOG

弊社Webサイトもご覧ください!

www.attain-oosamapeint.com/

色や塗料によって調色扱いとなり、納期までにお時間がかかる場合もあります。それぞれ地域によって異なりますので、ご発注の際ご確認ください。○この見本は、印刷上の色でありますので実際の仕上がりと多少異なります。※塗料の種類によりクリアー(透明)が多少異なる場合があります。○塗料の種類、つやの違いにより同じ製品名でも色が多少異なる場合があります。○広い面積に塗られた場合、実際の色が見本帳の色よりも多少明るく見える場合があります。○濃彩色の場合、塗膜を強く擦ると色落ちすることがありますので注意ください。○色見本の内容については、将来予告なしに変更することがあります。○色見本は、保管条件など経時で少しづつ変色していきます。○本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

着雪を減らす



除雪重機・排雪車用塗料

雪
王

BLADE

内容量／4kg・16kg

「雪王」はパラフィンワックスを主剤とし、滑雪にこだわった重機用塗料です。除雪専用社の除雪装置、排雪車の荷台、その他雪に触れる場所へ塗装することで着雪が減り、除雪作業効率を大幅に向上させることができます。雪国の安全を考えた唯一無二の製品で、極めて優れた「滑り性」「撥水性」「防汚性」「防錆性」をもった日本初の滑雪塗料です。今までの下塗り・上塗りの仕上げが、一つの塗料で済む画期的・経済的製品です。

色見本



滑雪性に優れている――

水滑り・撥水に優れています。

塗膜表面の摩擦が少ない――

通常塗料に比べ2分の1のIの係数を実現。

密着・防錆効果が良い――

防錆塗料と同じ機能を付与しています。

1コートで下塗り不要――

密着+隠ぺい力も優れており塗り重ね不要。

標準塗装仕様 フタル酸系塗料(常乾用)

| 項目 | 内容 | |
|------------|-------------------------------|--|
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー塗装 推奨ローラー 13mm 6インチ | スプレー塗装 推奨ガソ一口径 2.0mm 霧化圧 0.3~0.35MPa |
| 標準使用量 | 200g/m ² /回 | 260g/m ² /回 |
| 標準乾燥膜厚 | 25μ/回 | 25μ/回 |
| 希釈剤 | | 雪王専用うすめ液 |
| 希釈率(%) | 0~10% | 0~15% |
| 乾燥条件(20°C) | | 指触乾燥:2時間 完全硬化:7日間 完全乾燥:7日間 |
| 塗装間隔(塗り重ね) | | 7日以上 |

適合塗料

| | 適合 | 備考 |
|---------|----|----|
| 鉄 | ○ | |
| ステンレス | × | |
| カラー鋼板 | ○ | |
| プラスチック | × | |
| FRP | ○ | |
| 銅 | × | |
| 木材 | ○ | |
| 溶融亜鉛メッキ | △ | |
| 電気亜鉛メッキ | × | |
| ポリエチレン | × | |
| コンクリート | × | |
| 塩化ビニール | × | |
| フッ素樹脂 | × | |
| シリコン樹脂 | × | |
| ウレタン樹脂 | ○ | |
| 粉体塗料 | △ | |
| 水性塗料 | × | |
| ガラス | × | |
| 陶磁器 | × | |

錆を強力に防ぐ



錆止め塗料

鉄王
VEHICLE

内容量／4kg・16kg(それぞれ主剤・硬化剤の2種)

「鉄王」は独自開発したポリ塩化ビニリデン変性エポキシ樹脂(特許認証)にステンレスフレークを練り込んだ重防食塗料です。ポリ塩化ビニリデン樹脂が塗膜表面に濃く分散され、傾斜構造により格段の防食性を発揮し、塗膜は柔らかく密着性に優れ振動による剥離もありません。また、傾斜構造とステンレスフレークのリーフィング現象により耐候性・耐海水・耐振動・耐薬品に強く、長期間の塗り替えが不要です。紫外線による塗膜の劣化を防ぎ、熱伝導率の低いステンレスの特性により、内外の熱放射も防ぎます。財団法人日本塗料検査協会の特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る検査において無毒が証明されているため環境的にも優しい塗料です。



長期間塗り替え不要

積層効果により腐食性ガスや薬品の侵入を防ぎますので長期間塗替えが不要です。

卓越した樹脂性能

耐蝕性、耐薬品性、耐衝撃性をはじめ、通常より透水率は実に約1/10という卓越した性能を発揮します。

紫外線反射・熱放射防止

紫外線による塗膜の劣化を防ぎ、優れた耐候性を発揮。熱伝導率の低いステンレスの特性により、内外の熱放射も防ぎます。

上塗り化粧も可能

指定色、文字入れ等、上塗り化粧も可能。上塗りには、エポキシ系、ポリウレタン系、フッ素系の塗料がお勧めです。

標準塗装仕様

| 項目 | 内容 | | |
|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 混合比 | 主剤 | 60:硬化剤40(重量比) | |
| 熟成時間 | 30分(20°C) | | |
| 塗装方法 | 刷毛・ローラー | エアレススプレー | スプレー 推奨ガン口径 2.5mm |
| 標準使用量 | 200g/m ² /回 | 260g/m ² /回 | 260g/m ² /回 |
| 標準乾燥膜厚 | 70μm/回 | 70μm/回 | 70μm/回 |
| 希釈率(重量%) | 0~10 | 0~10 | 15 |
| 希釈剤 | 鉄王専用うすめ液 | | |
| 乾燥時間 | 温度 | 10°C | 20°C |
| | 指触 | 2時間 | 1.5時間 |
| 塗装間隔 | 硬化 | 12時間 | 8時間 |
| | 温度 | 10°C | 20°C |
| 可使時間 | 最小 | 12時間 | 8時間 |
| | 最大 | 7日間 | 7日間 |
| 養成期間 | 温度 | 10°C | 20°C |
| | 範囲 | 24時間以内 | 18時間以内 |
| エアレス塗装条件 | 温度 | 10°C以下 | 10°C以上 |
| | 最低 | 10日間 | 7日間 |
| 流出量 | | 塗料圧力 | ノズルチップ |
| 800~1200cc/分 | | 120kg以上 | No.163~521~527(GRACO社製) |

適合塗料

| 下地材 | 適合 | 備考 |
|----------|----|---------------|
| ステンレス鋼 | ○ | 直塗り(研磨した物は除く) |
| 鉄 | ○ | 直塗り |
| アルミニウム | ○ | 直塗り |
| 銅 | ○ | 直塗り |
| FRP | ○ | 直塗り |
| 木材 | ○ | 直塗り |
| 溶融亜鉛メッキ | ○ | 直塗り |
| 電気亜鉛メッキ | ○ | 直塗り |
| コンクリート | ○ | 直塗り |
| アルマイト加工品 | × | 不可 |
| ポリエチレン | × | 不可 |
| 塩化ビニール | × | 不可 |
| フッ素樹脂 | × | 不可 |
| シリコン | × | 不可 |
| ガラス | × | 不可 |
| 陶磁器 | × | 不可 |

*上記以外にも塗装可能な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

雪を積もらせない




屋根用塗料

陸
王
ROOF

内容量／16kg

陸王はパラフィンワックスを主剤とし、滑り性と撥水性を塗膜表面に配列させる事で、雪滑り性を可能にし、屋根の雪下ろし作業を軽減出来る滑雪塗料です。屋根と雪の界面が凍る現象を検証し、凍りづらい塗膜表面を実現させました。雪が滑る塗料は日本で陸王だけと言っても過言ではありません。



屋根の雪下ろし作業が不要

滑雪性に優れ、雪が積もりづらい塗膜です。

摩擦抵抗を大幅に軽減

——滑り性と撥水性の融合から塗膜表面が違います。

耐候性が向上

——塗膜の磨耗も少なくなり、長持ちします。

塗り重ねも可能

——撥水塗料とは違う為塗り重ねが可能です。

標準塗装仕様（一棟平均 約40坪・約130m²／初年度塗装時）シリコン系塗料（1液常乾用）

| 陸王KF1工法 | | 陸王KF2工法 | |
|---------|---|---------|---|
| 作業工程 | | 作業工程 | |
| 素地調整 | | 素地調整 | |
| ▼ | 塗装回数 1回 | ▼ | 塗装回数 1回 |
| 洗净 | | 洗净 | |
| ▼ | 推奨所要量(kg/m ² 回) 0.10~0.12 | ▼ | 推奨所要量(kg/m ² 回) 0.10~0.12 |
| 下地錆止め | | 下地錆止め | |
| ▼ | 塗装間隔 4時間以上7日以内 | ▼ | 塗装間隔 4時間以上7日以内 |
| 上塗り | | 中塗り | |
| | | ▼ | |
| | | 上塗り | |

補修・塗装を手軽に

「王」へ特化したうすめ液



除雪重機・排雪車用塗料

雪王スプレー BLADE

内容量／420ml 参考塗布可能面積／0.7～1.0m²

除雪重機のハイドバン、排雪車の荷台へ塗装することにより、着雪が減り、除雪作業が大幅に効率UPします。雪国の安全をコンセプトにしたスプレータイプの雪王です。

色見本



「雪王」専用うすめ液

雪王うすめ液 PAINT THINNER

内容量／1ℓ・16ℓ

雪王に最適なうすめ液をコンセプトにブレンドした「雪王専用うすめ液」です。雪王を塗装する際はこの専用うすめ液をお勧めいたします。刷毛・ローラーで塗装する場合は5%前後、スプレー・エアスプレーで塗装する場合は10%前後をお守りいただき、ご使用ください。容量、用法をお守り頂けないと塗膜が変化し、思うような効果が得られない場合があります。

雪を積もらせない

水流抵抗を減らす



既存塗料に添加する屋根用塗料添加剤です。撥水性の他に滑雪性を備えた、積雪防止に大変効果のある滑雪塗料添加剤です。既存屋根用塗料に3%添加する事で、塗膜表面に滑雪性・撥水性の効果を持たせます。『滑雪性』の効果で雪が屋根に積もりにくくなり、屋根にできる氷柱ができづらくなります。その結果として、雪が滑り落ちる際の摩擦が軽減され、塗膜が保護されます。無公害の素材(ワックス水性エマルジョンを主剤)で環境にやさしい添加剤です。



既存塗料に添加する今までにない新素材を配合した船底用塗料添加剤です。水流抵抗を軽減するオリジナルの滑水塗料添加剤です。既存船底用塗料に10%添加する事で、塗膜表面に滑水性・撥水性・防錆性の効果を発揮。水の抵抗軽減が大幅に改善されることにより、船のスピードがUPし、更に船の燃費がよくなる環境にやさしい添加剤です。



「鉄王」専用うすめ液 鉄王うすめ液 PAINT THINNER

内容量／1ℓ・16ℓ

鉄王に最適なうすめ液をコンセプトにブレンドした「鉄王専用うすめ液」です。鉄王を塗装する際はこの専用うすめ液をお勧めいたします。刷毛・ローラーで塗装する場合は10%前後、スプレー・エアスプレーで塗装する場合は15%前後をお守りいただき、ご使用ください。容量、用法をお守り頂けないと塗膜が変化し、思うような効果が得られない場合があります。



「陸王」専用うすめ液 陸王うすめ液 PAINT THINNER

内容量／16ℓ

陸王に最適なうすめ液をコンセプトにブレンドした「陸王専用うすめ液」です。陸王を塗装する際はこの専用うすめ液をお勧めいたします。刷毛・ローラーで塗装する場合は5～15%前後、スプレー・エアスプレーで塗装する場合は5～15%前後をお守りいただき、ご使用ください。容量、用法をお守り頂けないと塗膜が変化し、思うような効果が得られない場合があります。

